

塗装下地について

～ 必ずご確認ください ～

- 素 材… 塗装下地はセメント系基材の素地に限ります。
 ひび割れ… 事前に当社製「クラックフィラー」で補修してください。
 汚 れ… 打設後汚れが付かないように注意し、付着した場合は塗装前に除去してください。
 除去せず塗布すると美観が損なわれたり付着不良による剥離など不具合が生じます。

| 除去が必要な汚れや付着物 | | | | | | | | |
|--------------|------|-----|-----|------|----|------|------|--------|
| 塗料 | 接着剤 | 離型剤 | 撥水剤 | ワックス | スミ | 木のアク | テープ類 | テープ糊 |
| プライマー | ガソリン | 灯油 | オイル | タイヤ痕 | 鉄錆 | コケ | 油性ペン | その他付着物 |

| 下地適合表 | コンクリート、厚付けモルタル | 薄塗りモルタル | セルフベリング |
|-----------------|----------------|---------|---------|
| アクアカラー/グロス・マット | ○ | △ | △ |
| アクアカラー/ウォール | ○ | △ | — |
| カラーフィット | ○ | △ | △ |
| メタルペイント | ○ | △ | △ |
| ストーンペイント | ○ | △ | △ |
| ペイントクリート彩 | ○ | △ | △ |
| ダストブルーハード・OA・エコ | ○ | ○ | ○ |
| ガレージ&ウォール | ○ | ○ | ○ |

△…重量物通過は不可、歩行程度に限る

■ コンクリート、厚付けモルタルの場合

- ・新設コンクリートは養生シートを敷かずに4週間以上乾燥させてください。(ダストブルーハード・OAは除く)
- ・新設厚付けモルタルは養生シートを敷かずに2週間以上乾燥させてください。(ダストブルーハード・OAは除く)
- ・離型剤、養生剤は付着不良を起こしますので使用しないでください。
- ・表面のエフロレッセンス、レイタンス、セメントノロ、汚れはポリッシャーなどで除去してください。
- ・ホウキ目、梨地、洗い出し仕上げ面への施工はクリア塗装に限ります。
- ・普通ポルトランドセメントをご使用ください。(ダストブルーハード・OA・エコ・ガレージ&ウォールは高炉セメントも使用可)

■ 薄塗りモルタルの場合

- ・強度があり、吸水性の良いセメントモルタルを使用してください。
- ・吸水性がないものや吸水性の悪いものは発色不良や付着不良を起こします。
- ・製造メーカー指定の養生期間経過後、塗装してください。(養生シートの使用は控えてください)

| <推奨品> 日本化成(株)製 | 塗厚(mm) | 重量物通過 | 養生期間 | 異種下地*1 | 塗 装 |
|----------------|---|-------|--------|--------|------|
| NSポリマーミックス20 | 1～5 | × | 7～14日 | × | ○ |
| NSポリマーミックス30 | 1～15 | × | 7～14日 | × | ○ |
| NSカチオンワン#1 | 1～2 | × | 7～14日 | ○ | ○ |
| NSカチオンワンQ | 1～10 | × | 6時間 | ○ | ○ |
| NSドカモルハードQ | 5～60 | ○ | 6～12時間 | × | ○ *2 |
| NSフロアハード | 2～5 | ○ | 7～14日 | × | ○ *3 |
| 専用プライマー | NSハイフレックスHF-1000(NSカチオンワン#1、カチオンワンQは吸水が激しい場合必要) | | | | |

■ セルフベリング (SL材) の場合

- ・高強度で吸水性があり塗装が可能なものを使用してください。

| <推奨品> 日本化成(株)製 | 塗厚(mm) | 重量物通過 | 養生期間 | 異種下地*1 | 塗 装 |
|----------------|----------------|-------|------|--------|------|
| NSハードレベラー(屋内用) | 5～40 | ○ | 24時間 | × | ○ *2 |
| 専用プライマー | NS高性能プライマー-SL用 | | | | |

*1 取り切れない塗料や接着剤が付着した下地

日本化成(株)問合せ先 TEL : 0120-974-237

*2 重量物通過がある場合はダストブルーフシリーズまたはガレージ&ウォールの使用を推奨

*3 ダストブルーフシリーズまたはガレージ&ウォールのみ使用可能